

אפו פוגה 54

רובה אפוקסית משחתית דו רכיבית למילוי פוגות

תאור המוצר	רובה אפוקסית דו רכיבית, לניקוי עם מים, למילוי פוגות רחבות וצרות בקרמיקה, גרניט פורצלן, גרניט, אבן שיש וכד'.
שימושים	רובה חזקה, אטימה ועמידה בכימיקלים לרצפות וקירות ב: חדרים רטובים, מכבסות, שירותים ציבוריים ועוד. מעבדות וחדרי תרפיה, מרפסות וגגות מרוצפים, למטבחים, חדרי קייטרינג, בתי מטבחים. ברכות שחיה וברכות תרמיות, ברכות מינראליות וברכות מי מלח. ברכות ביוב, מעבדות לחיות ומקומות העובדים בשטיפות רבות.
יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> - קל מאוד לעיבוד חזק וביאכות גבוה. - ניתן לעיבוד עם שפכטל, מלג, ציקלינות ועל ידי אקדחים. - זמן עבודה ארוך כולל ניקוי בספוגים רטובים. - חוזק סופי גבוה ומהיר (24 שעות). - חוזק מכאני גבוה. - עמידות טובה לכימיקלים.(רשימת עמידות ניתן לקבל לפי דרישה). - הדבקות טובה לקרמיקה, אבן שיש וכד'. - ניתן לקבל בגווני Ral. - ניתן ליישום לפוגות 1-3 מ"מ דגם Fine ולפוגות 3-15 מ"מ לדגם רגיל.
אריזה וגוונים	<p>5 ק"ג באריזה דו רכיבית</p> <p>אפו פוגה 54 ניתן לקבל ב- 3 גירסאות:</p> <p>א. אפו פוגה V 54 ורטיקלי לשימוש בקירות ורצפות. היישום מ- 3-15 מ"מ.</p> <p>ב. אפו פוגה 54 לרצפה, קל מאוד ליישום וממלא את הפוגה עד התחתית. היישום מ- 3-20 מ"מ. החומר דלייל ואינו מתאים לשימוש בקירות.</p> <p>ג. אפו פוגה Fine רובה אפוקסית בצורת שפכטל הניתנת ליישום בקירות ורצפות לפוגות קטנות 1-5 מ"מ.</p> <p>גוונים:</p> <p>אפו פוגה 54 לרצפה ואפו פוגה V54 : מסופקות על פי גווני Ral כדלקמן:</p> <p>גווני מלאי סדירים: בז' (1015, 1013)</p> <p>אפור(7030, 7032, 7038, 7039, 7040, 7042, 7047).</p> <p>לבן שבור (9010).</p> <p>גווני מלאי מיוחדים: כחול (5005 או 5012), ירוק (6002), חום (8002), שחור (9004)</p> <p>ניתן לקבל גם לבן צח בהזמנה מראש.</p> <p>גוונים נוספים לפי כרטיס גוונים של RAL ניתן לקבל בתיאום וכפוף לכמות והימצאות המגוון במלאי אצל הספק.</p> <p>* החומר מיוצר בישראל על ידי גילאר בע"מ.</p>

המלצות ליישום	
	<ul style="list-style-type: none"> - מינימום טמפרטורת יישום 5c° + מקסימום 35c° אידיאלי 20c°. - היישום לפחות 24 שעות מגמר ההדבקה ולאחר התייבשות הדבק. - על הפגות להיות יבשות ונקיות לחלוטין משאריות דבק, לכלוך, שמן וכד'. - אריזות 5 ק"ג A+B - בריצוף חדש יש להשאיר פגות ברוחב מינימום 3-6 מ"מ, בריצוף ישן יש לחתוך את הפגות עם דיסק לרוחב 3-4 מ"מ ולעומק 5 מ"מ. (יש לשטוף היטב מאבק ולכלוך ולחכות יום נוסף לייבוש). - יש לערבב את A + B במשך כ- 3 דקות עד לקבלת תערובת אחידה. - זמן העבודה מגמר הערבוב כ- 30 דקות בטמפרטורה של 20 מעלות צלסיוס. - יש לערבב מנה שלמה או לכל היותר 50% מהכמות של A ו- B במערבל עם מהירות של כ- 400 סל"ד. - מומלץ להצל את שטח הביצוע ולעבוד בשעות הבוקר הקרירות או אחה"צ. - השמש מחממת את הריצוף לטמפרטורות גבוהות והחום פוגע בחומר ומקשה על טיב הביצוע. - את אזור הביצוע יש לשמור מוצל מספר שעות לאחר היישום או לכסות בבד לח. - אין ליישם את החומר בטמפרטורה מעל 35 מעלות צלסיוס. - את החומר יש למלא בשפכטל עד למילוי מלא ואחיד עם פני השטח את העודף יש להוריד עם שפכטל. - יש לבצע ניקוי בניגוב ראשוני בעזרת ספוג גס (מהסוג שצדו האחד סקוטש) טבול במים וסחוט קלות תוך 5 – 10 דקות תלוי בטמפרטורה והלחות. על פעולה זו חוזרים עד להורדת כל עודף האפוקסי. - בעזרת צידו הרך של הספוג (כאשר הוא לח) ניתן להחליק את האפוקסי לחזות נאה עם פני השטח. - האפוקסי ניתן לניקוי והחלקה סופית עם מכונת פוליש או סקוטש, המועד המתאים לניגוב האפוקסי הוא לפי תנאי השטח והטמפרטורה. ניקוי מוקדם ימשוך את האפוקסי הרך החוצה ואילו ניגוב מאוחר יותר לא יוריד את האפוקסי ויחייב ניקוי באמצעים קשים יותר. לכן חשוב לבדוק ע"י ניסוי כל כמה דקות את מועד הניקוי האופטימלי ולהמשיך בהתאם. - בריצוף חדש עומק הפוגה גדול יותר ולכן עשויה להיווצר שקיעה של החומר, יש לבדוק לאחר המילוי הראשון ולחזור ולבצע שכבת מילוי נוספת בהתאם לצורך. - להקלה על המילוי והניקוי ניתן בימים חמים לעבור עם סמרטוט רצפה לח על הקטע המטופל לפני הביצוע. בשטחי ריצוף גדולים מומלץ לבצע תפרי הרפייה עם סיקפלס פר 2 או פר 3 (במקרה של כימיקלים). - בטיפול בגגות מרוצפים בחיבורי פנל וריצוף מומלץ למלא ללא חיתוך רולקה חיצונית בגודל 1X1 ס"מ באלסטומר סיקפלס פר 2. <p style="text-align: center;">יחס ערבוב החומר הנו 1 מקשה (B) על 5 שרף (A) = 1:5 במשקל</p> <p>הערה: יש להימנע מלעבוד בטמפ' גבוהות מ- 35c° ולא להחזיק את החומר בשמש. החומר מתחמם וזמן התקשות יהיה מהיר מידי עד מידי.</p> <p>יש לאחסן במקום קריר ומוצל או לשמור בצידנית מקוררת לפני יישום. (אחסון בטמפ' 23c° אידיאלי). בטמפ' נמוכות החומר מתגבש בקופס' אך אינו מאבד מתכונותיו יש לשמור את החומר במקום חמים או להפשירו בחום או בדלי עם מים חמים לפני היישום.</p> <p>בתנאים קרים יש להקפיד גם על ערבוב עם מיקסר חשמלי במשך 5 דקות לפחות.</p>
<p>הוראות בטיחות לשימוש</p>	<ul style="list-style-type: none"> - החומר קרויבי. יש לעבוד עם כפפות ואמצעי הגנה לעור. - יש לעבוד עם משקפי מגן. - יש לאחסן את החומר במקום מוגן. - במקרה של חדירה לעיניים יש לשטוף עם מים חמים בכמות רבה. - זמן מדף של מינימום שנה בטמפרטורה של 5-25 מעלות צלסיוס. - זמן מדף 12 חודשים באריזה סגורה אורגינלית ובמקום קריר ומוצל. - דף זה הנו לצורך אינפורמציה בלבד ואין לראות בו מפרט ביצוע. לכל אלמנט יש לקבל הוראות יישום מתאימות מהיועצים של החברה.

הערה :

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ושימוש במוצרי Sika או גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל Sika וגילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.