

סיקדור 31 אפוקסי

<p>תאור המוצר</p> <p>דבק אפוקסי מיוחד של חברת סיקה שוויצריה המכיל שרפים אפוקסיים חזקים והרכב מיוחד של אגרגטיים ומלאנים.</p>	
<p>שימושים</p> <ul style="list-style-type: none"> - עיגון קוצים וברגים מברזל ומנירוסטה. - הדבקה וקשירה של מתכות לבטון. - תיקון ומילויי סדקים באלמנטים טרומיים ובטון דרוך. - הדבקת אלמנטים טרומיים וסגמנטים של גשרים (סוג 02 – 08). - תיקון וציפויי בטון בחוזקים גבוהים. - הדבקות עץ, תיקון ושיקום מבני עץ. - לעיגון וקישור רצועות קומביפלס למערכת תפר מכאני מסוג סיקדור קומביפלס. - להדבקת סיבי ורצועות סיבי פחמן (CARBON FIBER + STRIPS) בחיזוק מבנים. - להדבקת תפרי התפשטות מסוג Sika JOINT, (סדרה 1000 בלבד) לבטון. 	
<p>יתרונות</p> <ul style="list-style-type: none"> - השימוש בחומר פשוט, יעיל וזול יותר מאשר בשיטות אחרות ומאפשר מילויי מלא של הקדח באפוקסי גם אם קיימים סדקים וכיסי חצץ בבטון. - עלות החומר זולה בהרבה מהשימוש באמפולות אפוקסי. - ניתן ליישם על בטון יבש ולח כאחד. - אינו דורש פריימר (מלבד על בטון לח). - עמידות גבוהה בשחיקה ועומסים גבוהים. - עמידות והגנה לבטון בפני תקיפות חומרים וכימיקלים. - ניתן להשתמש בחומר הן בשכבות דקות והן בשכבות של כמה ס"מ, החומר מופיע בסמיכות המאפשרת יישום אופקי, ורטיקלי ומעל הראש כאחד ללא שקיעה או נזילת החומר. 	
<p>אריזה</p> <p>6 ק"ג A , A + B בגוון לבן ו- B בגוון אפור כהה.</p>	
<p>המלצות ליישום</p> <p>יש לערבב A + B (אפור ולבן) עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יחס הערבוב בנפח ומשקל 3:1 (3 יחידות חלק A ו 1 יחידה חלק B). ניתן להוסיף אגרגטים בעוביים שונים לצורך גראוט ותיקונים כגון סיקדור 501 אגרגט (0.5-0.75).</p> <p><u>תכונות החומר:</u></p> <p>חוזק לחיצה - עד 880 ק"ג / סמ"ר.</p> <p>חוזק כפיפה - עד 450 ק"ג / סמ"ר.</p> <p>חוזק הדבקה - לבטון: 35 ק"ג / סמ"ר, למתכת: 200 ק"ג / סמ"ר.</p>	
<p>הגבלות והוראות בטיחות</p> <ul style="list-style-type: none"> - זמן מדף – 24 חודשים. - במקרה ל רגישות בעור או חדירה לעיניים יש לשטוף מיד במים זורמים או לפנות לעזרה רפואית. - החומר קרויבי ויש להגן על הידיים עם כפפות ועל העיניים עם משקפי מגן. 	



הערה :

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי Sika או גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל Sika וגילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממדע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

Gilar ltd

Hamatechet St., Kadima 60920, P.O Box 5042
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



גילאר בע"מ

רחוב המתכת, א.ת. קדימה, 60920 ת.ד. 5042
טל" 09-8994000 פקס: 09-8994003