

## **סיקה טופ 77 – Sika Top** **אמולסיה אקרילטית מיוחדת למגוון שימושים**

תאור המוצר	שימושים
<p>סיקה טופ 77 הנו אמולסיה אקרילטית מיוחדת למגוון שימושים.</p> <p>1. כמוסף לשכבת שחיקה עליונה לרצפות בטון, לעמידות בפני שמים, שחיקה גבוהה, עומסים, מים וחומרים לטיפול בכלי רכב. התערובות ניתנות לגיוון במגוון אוקסיד רגילים לבטון.</p> <p>2. כמוסף לתיקוני בטון וביצוע שכבות שחיקה עם חוזק הדבקה וחוזק לחיצה גבוהים. לשכבות דקות, עבות או יציקות בטון.</p> <p>3. להזרקה לבטונים, לחללים וקטעים פורוזיביים לחיזוק וקשירה. למילוי חללים גדולים וקשירה של שכבות שנפרדו או בין שכבות. ניתן לערבב עם מלט ולהזריק.</p> <p>4. סיקה טופ 77 ניתן לדילול במים, להתזה על קירות לצורך חיזוק ואיטום תשתיות ישנות ופורוזיביות. החומר עמיד ב UV ואינו מבטל את נשימת הקירות. יחד עם זאת מחזק וקושר תשתיות עם סיד או חול מחצבה, מונע התפוררות ואוטם.</p> <p>5. במקרים של תשתיות חלשות ופורוזיביות, טופ 77 מדולל במים משמש כפריימר לצבע, בעיקר כפריימר ל: Sika Color 550 Elastic top</p>	<p><b>הוראות שימוש</b></p> <p>א. <b>לשכבות שחיקה עליונות לרצפות:</b></p> <p>1. בד"כ יש לדלל את החומר במים ביחס של 1:1.</p> <p>2. יחס מלט חול 2.5:1 (400 ק"ג צמנט לקוב) על האגרנט להיות מודרג 0-3 מ"מ.</p> <p>3. עובי השכבה 10 מ"מ. לשכבות בעובי גדול יותר יש להגדיל את האגרנט בהתאם.</p> <p>4. ניתן להוסיף מגוונים, מיקרוסיליקה או סופרפלסטיסייזרים לקבלת תכונות חוזק, עבדות ועמידות משופרות למגוון רחב של שימושים ובהתאם לדרישות ספציפיות.</p> <p>5. יש להכין מפרט שימוש והוראות מדויק בהתאם לשימוש ולדרישות.</p> <p>ב. <b>להספגה וחיזוק:</b></p> <p>1. לחיזוק תשתיות ישנות: יש לדלל את החומר במים בהתאם לפורוזיביות, בד"כ 1:4 ולרסס עד להספגה מלאה. במקרה של יישום שכבת טיח עוקבת עם טופ 77 ניתן ליישם כאשר הריסוס עדיין רטוב.</p> <p>2. למילוי וקשירה: יש לדלל את הטופ במים 1:1-1:2 ולהוסיף מלט עד לקבלת תמיסה בדלילות תמאימה להזרקה. ניתן להוסיף סופרפלסטיסייזרים ומעכבי התקשות להקטנת כמות המים והגדלת עבדות החומר.</p> <p>כל המתואר לעיל הנו בגדר המלצה בלבד. לצורך שימוש יש לקבל הוראות מדויקות ומתאימות לפי דרישה.</p>
5, 18, 200 ק"ג.	<b>אריזות</b>
דף זה הנו לצורך אינפורמציה בלבד ואין לראות בו מפרט ביצוע. לכל אלמנט יש לקבל הוראות יישום מתאימות מיועצי החברה.	<b>הגבלות והוראות בטיחות</b>

**הערה :**

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי Sika או גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל Sika וגילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממדע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

