

## סיקה פלור קוורץ טופ 3 Sikafloor Quarts top 3

### תערובת מינראלית צבעונית מוכנה לשימוש לפיזור והחדרה לבטון

<b>תאור המוצר</b>	סיקה פלור קוורץ טופ 3 הינה תערובת מוכנה לשימוש, המכילה אגרגטים מינראליים צורניים מובחרים, מלט, פיגמנטים ותוספים מיוחדים.
<b>שימושים</b>	לפיזור בעת היציקה ולהקשחת פני הבטון ושיפור עמידות בפני שחיקה. כשכבת טופינג 1-2 ס"מ לבטון טרי לעמידות בשחיקה ועומסים, לשיפור עמידות בפני נזלים ומניעת אבק. לשימוש במחסנים, מפעלים, מרכזי קניות, שטחים ציבוריים, מוזיאונים, מסעדות ועוד
<b>יתרונות ותכונות</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עמידות גבוהה בשחיקה</li> <li>• עמידות בעומסים</li> <li>• רצפה משופרת באיכות גבוהה ובעלות זולה</li> <li>• רצפה בלתי מתאבקת</li> <li>• רצפה קלה לניקוי</li> <li>• שיפור עמידות בנוזלים, שמנים וגריז</li> <li>• איכות מוצר גבוהה עקב הכנה ואריזה מתועשים</li> </ul>
<b>אריזה ותאור</b>	שקים 25 ק"ג המכילים: אבקה + אגרגטים צבעוניים + מלט + תוספים + מגוונים
<b>עמידות בשחיקה</b>	Class "AR2" High abrasion resistance (BS 8204 Part 2) (Less than 0.2 mm wear depth) At least 4950 mg (UNE 48.250-92 / ASTM D-4060) Taber Abrader H-22 / 1000 gr / 1000 cycles
<b>זמן מדף</b>	12 חודשים מתאריך היצור, כאשר המוצר סגור באריזתו המקורית ומאוחסן בתנאים אופטימליים בצל בטמפ' שבין 5 c° - 30 c°
<b>משקל סגולי</b>	1.5 ק"ג/ליטר יבש
<b>מינון</b>	לא כולל פחת 5 ק"ג/מ"ר
<b>אשפיה</b>	ע"י קיורינג קומפונד פרוסיל W, פרוסיל 22 או קיורינג צבעוני מסוג Colorseal או אשפיה במים. 7 ימים כולל כיסוי בניילונים
<b>הערה</b>	יתכנו שינוי גוון וחוסר אחידות מסוימים עקב אשפיה לא אחידה, שינוי טמפ' (קצב ייבוש), רוחות מפתחים לא סגורים, אחידות הבטון (יחס מים צמנט, שקיעה) השקיעה חשובה ומומלץ בד"כ 75-110 מ"מ, שימוש בסופרפלסטיסייר ויחס מים צמנט נמוך חשובים לאיכות התוצאה
<b>הוראות בטיחות</b>	החומר על בסיס צמנטי ואינו רעיל או מסוכן, אך יכול לגרום לגירוי העור במקרה של רגישות. מומלץ לעבוד עם ביגוד מגן מתאים וכפפות וכן עם משקפי מגן להגנה על העיניים. במקרה של פגיעה בעיניים או רגישות בעור ממגע יש לשטוף מיד בהרבה מים. במקרה הצורך לפנות מיד לבדיקת רופא.

Construction



#### הערה :

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי Sika או גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל Sika וגילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אחר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

Gilar Ltd

Hamatechet St., Kadima 60920, P.O Box 5042  
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



גילאר בע"מ

רחוב המתכת, א.ת. קדימה, 60920 ת.ד. 5042  
טל" 09-8994000 פקס: 09-8994003