

סיקה סרם 520 TG

כוחלה צמנטית לאיטום מישקים

תאור המוצר	סיקה סרם 520 הנה כוחלה צמנטית צבעונית לאיטום מישקים בחיפוי קירות וחזיתות.
שימושים	<ul style="list-style-type: none"> • לאיטום מישקים במגוון סוגי אריחים. • לאיטום מישקים בקירות וברצפות. • לקבלת מראה אסתטי בחיפוי חוץ מאבן או שיש. • לאיטום מישקים רחבים.
יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> • חוזק הדבקה גבוה. • חוזק סופי גבוה. • קלה ליישום ולהחלקה. • מבחר גוונים. • טיקסטרופית (מותאמת במיוחד ליישומים אנכיים). • חד רכיבית,, מוכנה לשימוש.
נתונים טכניים שונים	<p>גוונים: טבעי, לבן שבור, אפור בטון, אפור כהה, יסמין בז'.</p> <p>משקל סגולי: 1.35 ק"ג/ליטר תערובת יבשה.</p> <p>חוזק לחיצה: 30N/mm² לאחר 28 יום.</p> <p>כמות מים: כ- 4.7 ליטר לשק של 25 ק"ג.</p> <p>זמן עבודה: כ- 40 דקות ב- 30°C.</p> <p>כ- 1 שעה ב- 20°C.</p> <p>התקשות ראשונית: לאחר 30 דקות מהיישום.</p> <p>עובי יישום: 5 מ"מ עד 40 מ"מ.</p> <p>טמפ' יישום: בין 5°C ל- 35°C.</p> <p>חוזק הדבקה: < 0.5N/mm² לבטון, או תשתיות צמנטיות אחרות.</p> <p>אחסון: יש לאחסן במקום מוצל בטמפ' שבין 5°C ל- 30°C. אין לאחסן בשמש ישירה או במקום חם מאוד.</p> <p>חיי מדף: 12 חודשים מיום הייצור כאשר המוצר מאוחסן בתנאים אופטימליים וסגור באריזתו המקורית.</p>
המלצות לביצוע	<p>הכנת השטח:</p> <ol style="list-style-type: none"> יש לנקות היטב את המישקים וסביבתם משאריות לכלוך, אבק, חלקי דבק, מלט או כל חומר אחר. לאחר הניקוי יש להרטיב היטב את איזור האיטום במים נקיים (יש להשתמש במים קרים כאשר עובדים באזורים חמים במיוחד). יש להמתין עד שהמים התייבשו מעט והאזור עדיין לח אך ללא שלוליות או מים עומדים. <p>ערבוב:</p> <ol style="list-style-type: none"> יש לערבב 1 שק במשקל 25 ק"ג עם 4.7 ליטר מים. בימים חמים במיוחד ניתן להוסיף כ- 150 מ"ל מים נוספים לשיפור העבידות. את הערבוב יש לבצע בדלי. יש להוסיף את המים תחילה ולהוסיף את האבקה אל תוך הדלי באופן הדרגתי. יש להמשיך בערבוב עם מערבול חשמלי במהירות 300-400 סל"ד במשך 2 דקות לפחות ועד לקבלת תערובת סמיכה ואחידה. <p>יישום:</p> <ol style="list-style-type: none"> יש ליישם באמצעות מלג' או מסטרינה על הקיר. יש להקפיד לאסוף עודפי חומר משולי המישק כדי למנוע בזבז. לאחר מילוי המישקים ובהקדם האפשרי יש לטבול ספוג עדין במים קרים ולהחליק את המישקים תוך כדי הסרת חומר עודף. לאחר גמר הניקוי יש להמתין כ- 15 דקות להתקשות ראשונית וללחוץ על הכוחלה באמצעות צינור גומי/פלסטיק, כלפי פנים על מנת לקבל משטח עליון חלק במיוחד וליצור שעקרורית. <p>ניקוי כלים:</p> <p>יש לנקות כלי עבודה במים מיד לאחר היישום.</p> <p>חומר שהתייבש על כלי העבודה ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד.</p>



הערות	הערות / אחרי ביצוע
<p>הוראות בטיחות</p>	<p>1. לאחר ההחלקה אין להרטיב את הכוחלה במשך שעתיים לפחות. 2. חובה לאשפר את איזור הביצוע במשך 2-3 פעמים במהלך 48 השעות הראשונות מהביצוע ע"י השקיית הקיר במים. 3. חובה להקפיד על כמות מים אחידה לכל שק חומר. שינויים בכמות המים בין שק לשק עלולים להשפיע על גוון החומר. 4. מומלץ לאטום את הכוחלה באמצעות <u>סילר</u> מסוג H224, 7-28 יום לאחר הביצוע כדי לשמור על המישקים אטומים ונקיים במשך שנים רבות.</p> <p>• החומר על בסיס מלט ואינו רעיל או דליק. • יש להימנע מבליעה, חדירה לעיניים או מגע ממושך עם העור. • יש להקפיד לעבוד עם כפפות, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה במידת הצורך. • בכל פגיעה יש לפנות לעזרה רפואית ולהציג את גיליון הבטיחות של המוצר.</p>

הערה :

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ושימוש במוצרי Sika או גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל Sika וגילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצג, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.



Gilar ltd

Hamatechet St., Kadima 60920, P.O Box 5042
 Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



גילאר בע"מ

רחוב המתכת, א.ת קדימה, 60920 ת.ד 5042
 טל" 09-8994000 פקס: 09-8994003