

סיקה סרם® - 205

דבק אריחים בדירוג C2T מטיפוס S להדבקת אריחים בשכבה דקה

תיאור המוצר	סרם 205 הינו דבק פולימרי על בסיס צמנטי להדבקת אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, שיש ואבן בשכבה דקה.
שימושים	להדבקת אריחים בשכבה דקה (Thin Bed) עד לעובי של 5 מ"מ. ניתן להשתמש על כל סוגי האריחים המקובלים, כגון: קרמיקה, גרניט פורצלן, שיש, פסיפס ואבן.
	<ul style="list-style-type: none"> ניתן לשימוש ע"ג קירות ורצפות פנים וחוץ. מתאים לשימוש בבריכות שחיה וחדרים רטובים.
תכונות / יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> מתאים לחזיתות, מודול אלסטיות נמוך לפי תקן ישראלי 2378 חלק 4. חוזק הדבקה מצוין לכל התשתיות הצמנטיות - אבן, לבנים, טיח ועוד. קל ליישום, בעל עמידות וטיקסטרופיות גבוהים.
נתונים טכניים	
מראה / גוון	אבקה לבנה
אריזה	שקי נייר, 25 ק"ג בשק
אחסון / חיי מדף	12 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים בטמפרטורה שבין 5°C ל 25°C בצל כשהמוצר סגור באריזתו המקורית, טרם נפתחה. יש להרחיק מאזורים לחים.
בסיס כימי	מלט לבן, קוורץ צורני ומוספים
צמיגות	~ 1.4 ק"ג / ליטר
מודול אלסטיות	5000-3360 לפי ת"י 2378, חלק 4
חוזק הידבקות	כ 1.5 מגפ"ס. מתאים לדרישות התקן C2T, מטיפוס S לפי ת"י 4004.
תצרוכת	~ 2 כ"ג / מ"ר לשכבת הדבקה בעובי 2 מ"מ
שכבות	עובי שכבה מקסימלי הנו 5 מ"מ
כמות מים	לכל שק הנה 7.00-7.35 ליטר מים בהתאם לטמפרטורת היישום
יישום	
טמפ' תשתית	מינימום 5°C, מקסימום 30°C
טמפ' סביבה	מינימום 5°C, מקסימום 30°C
לחות יחסית באויר	מקסימום 80%
זמן עבודה	מגמר הכנת התערובת: כ-20 דקות בטמפ' של כ 20°C וכ-15 דקות בטמפ' גבוהות יותר
זמן ייבוש	24 שעות - ייבוש ראשוני 7 ימים - ייבוש סופי
מילוי פוגות	לאחר מינימום 24 שעות

Construction



המלצות לשימוש

על השטח להיות חזק ויציב, יבש ונקי, ללא אבק, לכלוך, קליפת מי צמנט (Laitance) וחלקים רופפים. **הוראות ערבוב:** יש לערבב עם מערבול במהירות איטית 400-500 סל"ד. יש להוסיף 7 ליטר מים לשק (מומלץ להכניס פחות ולהוסיף לאט לפי הצורך). בימים חמים ניתן להוסיף עד 0.350 ליטר נוספים לפי הצורך. תחילה מומלץ להכניס לדלי 70-80% מכמות המים ועליהם לשפוך את האבקה, לערבב, להוסיף את יתרת המים הנדרשת ולערבב שוב במשך 2-3 דקות.

- יש להשתמש במלג' משונן, עפ"י עובי היישום.
 - יש למרוח את הדבק באופן מלא על גב האריח ולשנן. יש למרוח את הדבק באופן זהה ע"ג התשתית. להדק את האריח רטוב על רטוב ולדפוק עם פטיש גומי עד ליציאת עודף הדבק בכל היקף האריח.
 - סרם 205 ניתן ליישום ע"ג תשתיות שנאטמו או טופלו עם מערכות צמנטיות של סיקה, כגון סיקה טופ סיל 107, 105, 620, רפ, 122 וכד'.
- יש לוודא התייבשות מוחלטת של החומרים לפני יישום הדבק.

הערות

- ניתן לדרוך על המשטח ולמלא פוגות לאחר 24 ש'.
 - ניקוי כלים כאשר החומר טרי במים וסבון. חומר שהתייבש ניתן להסיר באמצעים מכאניים.
- גיל הבטון לפחות 28 יום לפני היישום.

אזהרת בטיחות

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 09-8994000 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il.

הגבלת אחריות

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

Gilar ltd

Hamatechet St., Qadima 60920, P.O Box 5042
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



גילאר בע"מ

רחוב המתכת, את קדימה, 60920 ת.ד 5042
טל' 09-8994000 פקס: 09-8994003
נציגה בלעדית ויצרנית עבור חברת SIKA

