

## סיקפלקס קונסטרוקשן Sikaflex Construction

אלסטומר פוליאוריתני חד רכיבי, לאיטום תפרים.	<b>תאור המוצר</b>
חד רכיבי לאיטום תפרים, חיבורים, אלמנטים טרומיים ועוד.	<b>שימושים</b>
<p>נדבק היטב לתשתיות רבות ומגוונות כגון: בטון, אבן, מתכת, עץ, אלומיניום ועוד.</p> <p>עבידות של כ 25% מרוחב התפר בתקן Iso 11-600 .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- אינו מפתח בועות.</li> <li>- חוזק קריעה גבוה.</li> <li>- Shore A של 25-30.</li> <li>- טמפרטורות יישום של +40°C - +5°C</li> <li>- טמפרטורת תפקוד של +80°C - -30°C .</li> <li>- קצב התפלמרות וייבוש של 1-2 מ"מ לכל 24 שעות.</li> <li>- מידות התפר הנדרשות: עד 10 מ"מ רוחב ו 10 מ"מ עומק.</li> <li>- מעל 10 מ"מ - חצי עומק מהרוחב, ניתן ליישום עד 30 מ"מ רוחב.</li> <li>- את העומק יש לקבע בעזרת פרופיל גיבוי תקני מפוליאאתילן מוקצף ועגול.</li> <li>- פריימר לתשתיות צמנטיות: סיקה פריימר WASP.</li> <li>- אחסון בצל בטמפרטורה של עד 25°C .</li> </ul>	<b>יתרונות</b>
שפורפרות 310 מ"ל ושרוולים 600 מ"ל. (ניתן להשיג במבחר גוונים).	<b>אריזה</b>
<p>אין להשתמש בחומר למקומות הבאים:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. פוליפרופילן</li> <li>2. גבריט</li> <li>3. פוליאאתילן</li> <li>4. זכוכית, או בין זכוכית לאלמנטים אחרים.</li> </ol>	<b>אזהרה</b>

### הערה :

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ושימוש במוצרי Sika או גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל Sika וגילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.



**Gilar ltd**

Hamatechet St., Kadima 60920, P.O Box 5042  
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



**גילאר בע"מ**

רחוב המתכת, א.ת קדימה, 60920 ת.ד 5042  
טל" 09-8994000 פקס: 09-8994003