

## סיקפלקס פרו 2 HP

תאור המוצר	סיקפלקס פרו 2 HP הנו אלסטומר (מסטיק) לתפרי התפשטות, אלמנטים טרומיים, קירות מסך ועוד.
שימושים	<ul style="list-style-type: none"> <li>- תפרי התפשטות בקירות ורצפות.</li> <li>- תפרים בברכות מים ותעלות . החומר אינו מאושר בארץ למערכות עם מי שתייה.</li> <li>- תפרים באלמנטים טרומיים, פריקסטים, מרפסות, תמיכות גשרים, קירות תומכים, מנהרות.</li> <li>- סביב חלונות ומסגרות מתכת ואלומיניום.</li> <li>- תפרים מנוסרים ברצפות.</li> </ul>
יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> <li>- מאפשר ביצוע תפרים רחבים.</li> <li>- חזק וגמיש יותר ( ELONGATION ) קל לביצוע.</li> <li>- עמידות גבוהה יותר ב - UV ואורך חיים גדול יותר.</li> <li>- אינו מפתח בועות עקב פליטת גזים, אינו מכתים שיש, גרניט, אבן וכדומה.</li> <li>- ניתן לצביעה (בדיקה מוקדמת ע"י המבצע).</li> </ul>
אריזה	שפורפרת 310 מ"ל, שרוולים 600 מ"ל. גוונים: אפור בהיר, אפור בטון, לבן, בז', שחור, בז' מדבר (צבעים נוספים לפי דרישה).
המלצות ליישום	ליישום תפרים רטובים יש להשתמש בפריימר מיוחד מסוג W.A.S.P עם סימון SIKAWET APPLICATION כפי שמופיע על האריזה (יש לקבל הוראות ספציפיות מחב' גילאר).
תכונות החומר	<p>חוזק מתיחה - 800%.</p> <p>חוזק קריעה - <math>7 \text{ N/MM}^2</math>.</p> <p>SHORE A - 20-25.</p> <p>משקל סגולי - 1.2.</p> <p>קצב ייבוש - 2 מ"מ ליום.</p> <p>טמפרטורת תפקוד - (-30) עד 70 מעלות צלסיוס יבש או 40 מעלות צלסיוס בתנאי רטיבות תמידיים.</p> <p>יחסי עומק רוחב מומלצים בתפר - 2:1 ( עומק = 0.5 מהרוחב), רוחב עד 1 ס"מ, עומק עד 1 ס"מ.</p>
הגבלות והוראות בטיחות	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. לסיקפלקס פרו 2 HP אישורי בדיקות לפי כל התקנים המחמירים ביותר באירופה כולל מכון התקנים הישראלי תקן ת"י 1536 לבטון ואלומיניום.</li> <li>2. כולל בדיקת מכון התקנים ליישום על בטונים רטובים, עם חוזק הדבקות של 100% ללא כל כשל, ובדיקת תפרים רחבים (מקביל ל- 5 ס"מ רוחב תפר).</li> <li>3. זמן מדף - 15 חודשים באריזה אורגינלית בטמפרטורה של 25 מעלות צלסיוס בצל.</li> <li>4. אין להשתמש בברכות שחיייה בהם השימוש בכלור עולה על 1-1.5 PPM וללא שטיפות כלור מרוכז יותר.</li> </ol> <p>ההוראות היום של משרד הבריאות דורשות שטיפות כלור בריכוז 10% ושימוש במינון 3 PPM .</p> <p>בריכוזים אלו אין להשתמש בסיקפלקס ומומלץ למלא את הפוגות עם רובה אפוקסית. במקרה של תפרי התפשטות או תפרים גמישים יש לפנות לקבל הוראות בהתאם לנדרש.</p>

### הערה :

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי Sika או גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל Sika וגילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממדע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחר או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.



**Gilar Ltd**

Hamatechet St., Kadima 60920, P.O Box 5042  
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



**גילאר בע"מ**

רחוב המתכת, א.ת קדימה, 60920 ת.ד 5042  
טל 09-8994000 פקס: 09-8994003