

סיקה פריימר - 3N

יסוד לשיפור הידבקות של אלסטומרים על בסיס פוליאוריתן

תיאור המוצר	סיקה פריימר 3N הנו יסוד ייחודי על בסיס אפוקסי/פוליאוריתן, חד רכיבי.
שימושים	סיקה פריימר 3N משמש לשיפור הידבקות של אלסטומרים מתוצרת חברת סיקה למגוון תשתיות מינרליות / פורוזיביות
תכונות / יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> קל לשימוש חד רכיבי מתאים לשימוש על תשתיות מעט לחות (יש להיוועץ ביועצי החברה) משפר משמעותית חזקים הידבקות של כל מגוון מוצרי סיקפלוקס
נתונים טכניים	
מראה / גוון	נוזל שקוף
אריזה	מיכלי מתכת, 0.5, 1.0 ליטר
אחסון / חיי מדף	6 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן במקום קריר ומוצל בטמפרטורה שבין 5°C ל- 30°C באריזתו המקורית. תאריך הייצור מוטבע ע"ג האריזה.
בסיס כימי	אפוקסי מומס בסולבנט
צמיגות	0.98 ק"ג / ליטר
טמפרטורת שירות	מינימום 5°C, מקסימום 35°C+
יישום	
תשתיות	מתאים לשימוש ע"ג תשתיות: בטון, אבן, שיש, עץ, נירוסטה, פליז, ברזל, פח מגלון, אלומיניום, נחושת ורבים אחרים. בכל מקרה פרטני יש להיוועץ במחלקה הטכנית של החברה.
מצב התשתית	על התשתית להיות נקייה, חזקה ויבשה, הומוגנית, ללא חלקים רופפים, אבק, גריז, שמנים, צבעים ישנים, קליפת מי צמנט או חלקים שאינם דבוקים היטב. יש להסיר היטב כל סוג של גורם מזהם או לכלוך.
תצרוכת	4-6 מ"ר / 1 ליטר בהתאם לספיגות התשתית
יישום בתפרים	<ul style="list-style-type: none"> יש לנקות שפת התפר ו/או אזור היישום היטב מאבק, לכלוך, זיהומים שונים וחלקים רופפים. יש למרוח היטב עם מכחול או מבקשת עדינה על דפנות התפר. זמן המתנה לפני יישום סיקפלוקס: 60 דקות ולא יותר מ- 5 שעות. תצרוכת: כ- 1 ליטר פריימר ל 50 שרולים של 600 מ"ל חומר שמתאימים לכ- 150 מ"א תפר ברוחב 2 ס"מ.
יציקת החומר	יש לצקת את החומר על ידי שפיכה מכלי הערבול או הדלי או על ידי הזרמה של החומר במשאבה אל פני השטח. יש לוודא ביצוע רציף ואחיד של החומר כדי למנוע נקודות חיבור במקומות בהם חומר ישן התייבש וחומר חדש התווסף. יש לפזר את החומר עם מסרקי מתכת או גומי על גבי התשתית לעובי הרצוי. (יש להכין מראש מסרקים בעובי היציקה הנדרש).
	לאחר הנחת החומר חובה לעבור על היציקה עם רולר קוצים בשתי וערב מספר פעמים להוצאת אויר וקבלת פני שטח חלקים ואחידים.
	בגמר היישום יש להגן מפני לחות, רטיבות או גשם ב 24 שעות ראשונות.
תנאים ליישום	
טמפ' תשתית	מינימום 5°C מקסימום 35°C
טמפ' סביבה	מינימום 5°C מקסימום 35°C
לחות יחסית באויר	מקסימום 80%

Construction



זמן ייבוש

זמן	טמפרטורה חיצונית
כ - 1.5 שעות	+10°C
כ - 1 שעה	+20°C
כ - 45 דקות	+30°C

▪ פתיחה של האריזה גורמת לריאקציה מיידית עם האויר. לא ניתן לבצע שימוש חוזר באריזה

הגבלות ליישום

תאימות מאושר לשימוש עם

Sikaflex Construction

Sikaflex Pro2HP

Sikaflex Pro3WF

Sikaflex 15LM

Sikaflex 1A

Sikaflex TS / TANK

Sikaflex 2C SL/NS

אזהרת בטיחות

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 09-8994000 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il.

הגבלת אחריות

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצק, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

Gilar ltd

Hamatechet St., Qadima 60920, P.O Box 5042
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



גילאר בע"מ

רחוב המתכת, א.ת. קדימה, 60920 ת.ד. 5042
טל' 09-8994000 פקס: 09-8994003
נציגה בלעדית ויצרנית עבור חברת Sika

