

2.3.08

## H224 רודורסיל

תאור המוצר	<p>רודורסיל H 224 - הנו סיליקון נוזלי שקוף לריסוס, הספגה ואיטום של תשתיות מינרליות וצמנטיות נגד רטיבות. זהו חומר ייחודי על בסיס פוליסילוקסן, אשר באמצעות ריסוס מקנה אטימות מוחלטת לשטח אליו הוא נספג. כנגד חדירת רטיבות למשך שנים רבות ובנוסף מגן בפני קרבונציה, כלורידים ועוד. החומר מיוצר על ידי חברת הקסיון צרפת. ערבוב ומילוי - גילאר בע"מ.</p>
שימושים	<p>החומר ניתן ליישום על כל אבן טבעית, מוצרי סיליקט מתוצרת אקרשטיין, שיש טבעי, טיח, בטון, שפריץ או כל תשתית סופגת החומר שקוף ובד"כ אינו נראה על פני השטח</p>
יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ אוטם לחלוטין את הקיר אך מאפשר נשימת הקירות</li> <li>▪ קל ביותר ליישום</li> </ul>
אריזה	<p>1 ליטר / 5 ליטר / 18 ליטר / 200 ליטר</p>
המלצות ליישום	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. בכדי להשתמש בחומר על השטח להיות יבש ונקי מאבק לחלוטין. במידה והקיר התלכלך או באזורים של סביבה ימית, פיח רב (כלי רכב) יש לשטוף היטב ובאופן יסודי בעזרת לחץ מים ולהמתין לייבוש. אחרי גשם יש להמתין לייבוש מלא. (קירות אבן המיושמים בחיפוי רטוב עם טיט מתייבשים לאט עקב רטיבות כלואה. לכן יש לוודא התייבשות מלאה לפני הביצוע).</li> <li>2. מומלץ ליישם בריסוס עם מרסס גב או אייר לס. בדרך כלל מספיקה שכבה אחת בהספגה מלאה. יש להתחיל מלמעלה ולרסס רצועה ברוחב פריסת היד ימינה ושמאלה ולהמשיך כלפי מטה. הריסוס הנו בהספגה עד לניזילת כ - 30 ס"מ החומר כלפי מטה, יש להמשיך כלפי מטה עם הנזילה. בגמר הרצועה עוברים לרצועה הסמוכה וכן הלאה.</li> <li>3. היישום מתבצע בשכבה אחת בהספגה מלאה עד לרוויה.</li> <li>4. בסוגי אבן מסוימים יתכן והשטח יראה רטוב מס' ימים אולם לאחר מכן נעלם המראה והחומר שקוף לגמרי.</li> <li>5. כמות החומר נדרשת לפי הפורמולות וסוג הסיליקט או האבן בדר"כ בין 200-500 מל"/מ"ר, ייתכנו סוגי אבן בעלי ספיגות גבוהה ( כגון אבן חול ) אשר יספגו כמויות גדולות יותר, במקרים אלו ייתכן ותידרש יותר משכבה אחת.</li> <li>6. אין ליישם את החומר על תשתיות צבועות.</li> <li>7. ביישום במשטחים אופקיים (רצפות) סופגים או קרמיקה (לאיטום הפוגות). יש למרוח ובאופן מיידי לנגב את עודף החומר, אי ביצוע כמפורט על גבי תשתיות אבן או שיש יגרום לאבק להיספג ולחומר להיות דביק וקשה, יידרש ליטוש להורדה. ע"ג קרמיקה החומר אינו נספג אלא רק בפוגות. מיד עם המריחה ובמקביל יש לעבור עם בד נקי וסופג ולנקות את עודף החומר שאינו נספג. אי ביצוע כאמור יחייב ליטוש להורדה החומר עם התקשותו (דביק וקשה).</li> </ol>



**Gilar Ltd**

Hamatechet St., Kadima 60920 P.O Box 5042  
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



**גילאר בע"מ**

רחוב המתכת, א.ת. קדימה 60920 ת.ד. 5042  
טל" 09-8994000 פקס 09-8994003

<b>הגבלות והוראות בטיחות</b>	
	<p>1. הימצאות אבק על הקיר עשויה להשאיר כתמי ערפל או חוסר אחידות. יש לנקות היטב. כנ"ל גם לגבי רטיבות. יש לאפשר ייבוש מלא.</p> <p>2. החומר לא ניתן כמעט להסרה מחלקי זכוכית ואלומיניום לכן יש לכסות היטב ולהגן על חלקים אלו.</p> <p>3. החומר מסופק ארוז ומוכן לשימוש. יש לאחסן במכלים סגורים ומוגנים משמש. אורך חיי מדף בתנאים הנ"ל ובטמפ' עד 25 מעלות צלסיוס 12 חודשים.</p> <p>4. יש לנער היטב את הפח לפני השימוש.</p> <p>5. במקרה של ביצוע עבודות תיקון, שיקום ואיטום יש לוודא לפני הריסוס שהרובה או תיקוני הטיח התייבשו היטב.</p> <p style="text-align: center;"><b>- המשך -</b></p> <p>6. החומר דליק ויש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים באחסון ובשימוש.</p> <p>7. במקרה של התזה לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות מיידית לרופא.</p> <p>8. יש להימנע מאיפה ממושכת של אדי החומר וללבוש מסיכת הגנה בעת הביצוע.</p> <p>9. יש לעבוד בכל עת עם כפפות ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה.</p>



**Gilar ltd**

Hamatechet St., Kadima 60920 P.O Box 5042  
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



**גילאר בע"מ**

רחוב המתכת, א.ת קדימה 60920 ת.ד 5042  
טל" 09-8994000 פקס 09-8994003